MORTERO M-10 GRIS OCTUBRE 2023

Definición

Mortero industrial para albañilería, de uso corriente, premezclado en seco a base de áridos seleccionados cemento gris y aditivos químicos para mejorar sus propiedades. Categoría G-M-10/CEM

Aplicaciones

Mortero específico para ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requerimientos estructurales.

Modo de empleo

Mezclar el mortero con agua limpia y corriente con una proporción suficiente para tener una mezcla homogénea para poder realizar los trabajos. Esta proporción estará sobre el 14 %.
El soporte debe ser resistente y estar limpio. Si el soporte está seco o es muy absorbente, según sean las condiciones de este y del ambiente, debe mojarse previamente.
Durante la aplicación del mortero la temperatura debe estar comprendida entre 5ºC y 30ºC. No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas
No se aplicará mortero sobre superficies pintadas, yesos o sin absorción.
Cualquier adición al mortero que no sea agua, puede alterar el resultado final del mismo y las características técnicas del producto.

Características técnicas

Resistencia a compresión	Categoría M-10
Resistencia a la adhesión	> 0.15 N/mm^2
Granulometría	< 2.0 mm.
Densidad aparente en polvo	1.5 9 ± 0.1 gr/cm^3
Reacción contra el fuego	Clase A1
Consumo teórico	16±1 Kg/cm.m^2
Agua de amasado	14±1 %
Consistencia en mesa de sacudidas	175±10 mm.

Observaciones

La información e instrucciones contenidas en este documento están basadas en los conocimientos y nuestras experiencias, junto con los comúnmente aceptados por las reglas de la buena práctica. Se dan de buena fe para ayuda y orientación a los usuarios, siendo estos, en cualquier caso, los responsables de su aplicación correcta.
Los datos e informaciones aquí reproducidas son a modo de guía general y no constituyen contrato, posibles variaciones se podrían dar por la evolución de las técnicas de fabricación.

Presentación

Este material se fabrica en sacos de 25 kg., big-bag de 1000 kg y a granel para descarga en silos.